

佑星興業有限公司

YOU XING ENTERPRISE CO., LTD

物性資料表

品名 (Item NO.) : 鋁箔麥拉

類別 (Kind) : 鋁箔加PET

基材 (Base Material) : 鋁箔加PET總厚度0.038mm

總厚度 (Total Adhesive Thickness) : **0.068mm**

底紙 (Release Paper) : 0.125mm白雙PE雙淋膜紙

上膠厚度 (Adhesion Thickness) : 0.03mm背在鋁面

初期力 (Initial Tack) : < 6cm (PSTC-6 NO.14 Ball Tack Test)

粘著力 (Peeling Adhesion) : 平均**1300g/25mm×25mm (PSTC-1)** ↑

適用溫度範圍 (Application Temperature) : -30~150°C

註 : (以上數據僅供參考以實際為準)

1. 初期力是用#14號球斜角30度滾動下來距離(膠帶置於下方)。
2. 黏著力是先將1英吋平方鋁箔麥拉膠帶貼上拉力機用500g下壓力25分鐘後再進行黏著力測試,所得到的平均值即是黏著力。

保證期限 : 1.存放空間必須空氣流通避免日光直射。

2.膠帶使用年限自出貨日起一年。

制定日期 : 101.05.25

製表人 : 蔡佳容

單位主管 : 黃振亮